



N.V. DOTHÉE S.A.

RD-HYDROGRAFF HIGH PERFORMANCE

PRODUCTPROFIEL

- OMSCHRIJVING :** Hoogperformante watergedragen, tweecomponentige alifatische polyurethaan voor binnen- en buitengebruik. Geschikt voor de behandeling van staal, niet ferro-metalen, vloeren, houten vloeren, muren, enz.
Ook geschikt als bescherming tegen graffiti.
- KENMERKEN :** Zeer goede chemische weerstand – Uitstekende weerstand tegen abrasie en solventen – Heel hoge hardheid. (Taber abrasie: gewichtsverlies na 1000 cycles/CS 10 = 0.060 g)
- ONDERGRONDEN :** Staal, beton, hout, plastic.
- SYSTEEM :** 1 tot 2 lagen in functie van de porositeit van de ondergrond.

VERWERKINGSGEGEVENS

- VOORBEREIDING ONDERGROND :** De ondergrond dient gereinigd, droog, ontvet en ontstof te zijn.
Voor nieuwe gepolijste betonnen vloeren, moet de curing compound vooreerst verwijderd worden door middel van een curing remover of grid blasting.
- VERWERKINGS-CONDITIES :** Binnen : heel goed verluchten
Buiten : bij droog weer
Omgevingstemperatuur : > 5° C en 35° C
Relatieve luchtvochtigheid : maximum 80 %
- APPLICATIE-MIDDELEN :** Borstel, rol of airless (nozzle opening : 007-009)
- VERDUNNING :** Niet verdunnen
- REINIGING :** Water
- VERBRUIK :** Ongeveer 6 m²/L per laag. Dit verbruik niet overschrijden. Een te hoog verbruik kan blazen in de verffilm veroorzaken.
- BIJZONDERHEDEN :** Net voor het gebruik, component B langzaam en onder mechanisch roeren toevoegen aan component A. Na menging, 5 tot 10 minuten laten rusten zodat de luchtbelletjes verdwijnen. Het is aan te raden het mengsel binnen de 2 uren aan te brengen .

TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT :	Hoogglans (>85 tot 60°) en Zijdeglans (25-40 tot 60°)
KLEUREN :	Kleurloos Gekleurd: Wit – Signaalgrijs – Oxiderood – Bladgroen
DENSITEIT :	Gloss en satin transparant: Ca. 1.01 Gloss en satin gekleurd: Ca. 1.25
VASTE STOF :	Gewicht : Gloss transparant : 39 % Gloss gekleurd : 58 % Satin transparant : 41 % Satin gekleurd : 58 % Volume : Gloss transparant : 39 % Gloss gekleurd : 50 % Satin transparant : 41 % Satin gekleurd : 50 %
VOS GEHALTE :	Gloss transparant : Max 20g/L Gloss gekleurd : Max 18g/L Satin transparant : Max 20g/L Satin gekleurd : Max 18g/L
VLAMPUNT :	n.v.t.
VISCOSITEIT :	15 – 25 P (Brookfield 20 Rpm)
DROOGTIJD :	Overschilderbaar : min. 8 uren
VERPAKKING :	2.5 L – 5 L
BEWARING :	12 maanden, indien vorstvrij bewaard

VEILIGHEIDSGEGEVENS

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag.

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.