



N.V. DOTHÉE S.A.

# RD-MONOGUARD

## PRODUCTPROFIEL

- OMSCHRIJVING :** Watergedragen, hoogperformante anticorrosieprimer en -eindlaag. Op basis van acrylaatpolymeren en speciale anticorrosiepigmenten. RD-MONOGUARD beschermt staal tegen corrosie en weersinvloeden.
- KENMERKEN :** Door de hoogkwalitatieve pigmenten biedt RD-MONOGUARD een heel goede buitenduurzaamheid. Een dunnere laagdikte is nodig om, vergeleken met andere traditionele systemen, eenzelfde niveau van bescherming te bereiken. RD-MONOGUARD is een uitstekende oplossing voor lichte en zware renovaties.
- ONDERGRONDEN :** Staal , gegalvaniseerd staal
- SYSTEEM :** Voor lange termijn bescherming zijn 2 lagen aangewezen. Indien specifieke, bijkomende eigenschappen worden gewenst, kan het product overschilderd worden met elke eindlaag uit het RD-Coatings gamma.
- Voor middellange termijn bescherming volstaat één laag RD-MONOGUARD met een eindlaag.
- Op reeds geschilderde ondergronden is één laag voldoende, indien enkel een esthetische opknapbeurt wordt gewenst.
- 1 laag rechtstreeks aan te brengen op verouderd, gegalvaniseerd staal.

## VERWERKINGSGEGEVENS

- VOORBEREIDING ONDERGROND :** De ondergrond dient ontroest (norm Sa2,5 of St2), droog, ontvet en ontstof te zijn.
- VERWERKINGS-CONDITIES :** Buiten : bij droog weer  
 Omgevingstemperatuur : minimum 5° C  
 Relatieve luchtvochtigheid : maximum 80 %
- APPLICATIE-MIDDELEN :** Borstel - rol – airless
- VERDUNNING :** Niet verdunnen
- REINIGING :** Water
- VERBRUIK :** 5 m<sup>2</sup>/L per laag van 85 µm droge laagdikte
- BIJZONDERHEDEN :** Goed mengen voor gebruik

**TECHNISCHE GEGEVENS**

UITZICHT :	Glansgraad +/- 60 (Gardner 60°)
KLEUREN :	Wit - andere kleuren op aanvraag
DENSITEIT :	1,15 +/- 0.05
VASTE STOF :	Gewicht : 51 % +/- 2 % Volume : 43 % +/- 2 %
VOS GEHALTE :	45 g/l
VLAMPUNT :	n.v.t.
VISCOSITEIT :	30 - 50 P (Brookfield 20 Rpm)
DROOGTIJD :	Stofdroog : 2 uren Overschilderbaar : min. 4 uren (wanneer verwerkt bij 20 °C)
VERPAKKING :	1 L - 5 L - 10 L - 20 L
BEWARING :	12 maanden, indien vorstvrij bewaard

**VEILIGHEIDSGEGEVENS**

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag.

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.